

Murbruk

Murbruk, Färgat Murbruk B och KC Mur- och Putsbruk B är torrbruk som blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för murning. Kan även användas till putsning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

	Murbruk B	Färgat Murbruk B	KC Mur- och Putsbruk B	Murbruk B för kalksandsten
Artikelnr (25 kg)	5530205	(beroende på kulör)	5530505	5631105
Murning av tegel	X	X	X	
Murning av kalksandsten				X
Murning av lättklinkerblock, betongblock	X	X	X	
Murning av lättbetongblock (se tillverkarens rekommendation)	X	X	X	X
Grovputsning/ utstockning	X		X	
Putsning och slamning ovan mark			X	

ÅTGÅNG / ARBETSBESKRIVNING

Se Finjas "Hjälp vid murning" och "Hjälp vid putsning" (www.finja.se/Tips och idéer)

Blandning

Blandas maskinellt ca 10 min i planblandare med ca 4 liter vatten per säck (25 kg). Detta ger ca 16 liter bruk. Vid användning av s.k. "genomströmningsblandare" krävs specialkvalité.

Användningsråd

Murstenarna skall vara torra. Kontrollera sugningen på murstenarna, arbeta ej med för blött bruk. Mura alltid med fyllda fogar. Bruk som börjat hårdna skall kasseras.

Vid putsning skall underlaget förvattnas. Eftervattna det hårdnade putsskiktet för ökad hållfasthet.

Samma vattenmängd och lika blandningstid skall alltid användas. Skydda alltid ytan mot regn respektive sol och eftersträva en jämn temperatur över +15°C under härdningstiden. Vid användning under +5°C skall vinteråtgärder vidtagas dvs värme, snöskydd m.m. Köldtillsatsmedel kan tillsättas men detta ersätter inte vinteråtgärder. Under varma årstiden skall murverket skyddas mot direkt solstrålning.

TEKNISKA DATA

	Murbruk B	Färgat Murbruk B	KC Mur- och Putsbruk B	Murbruk B för kalksandsten
Bindemedel	Murcement A	Kalk och cement	Kalk och cement	Vitcement
Ballast	Natursand 0-3 mm	Natursand 0-3 mm	Natursand 0-3 mm	Dolomit 0-2 mm
Viktproportionering	100/600	35/65/550	35/65/550	100/900
Bruksklass	M 2,5	M 2,5	M 2,5 CS III	M2,5
Tryckhållfasthet	5 MPa efter 28 dygn	5 MPa efter 28 dygn	5 MPa efter 28 dygn	5 MPa efter 28 dygn
Vattenbehov	ca 16%	ca 16%	ca 16%	ca 16%
Vattenbindemedelstal	ca 1,1	ca 1,0	ca 1,0	ca 1,0
Lufthalt	ca 15-25%	ca 15-25%	ca 15-25%	ca 15-25%
Användningstid +20° C	ca 2 tim	ca 2 tim	ca 3-4 tim	ca 2 tim
Börjar hårdna efter	ca 4 tim	ca 4 tim	ca 4 tim	ca 4 tim
Frostbeständighet	God	God	God	God
Färg	Mörk gråbrun	Enligt Finjas kulörkarta	Ljusgrå	Vit

FÖRPACKNING

Produkten levereras som standard i 25 kg säck men kan (i regel) även fås i 1000 kg storsäck samt 10-tons behållare.

LAGRING

Förvaras torrt. Lagringstid minst 6 månader i öppnad originalförpackning. Tillverkningsdatum anges på förpackning.

SKYDDSANVISNINGAR

Irriterande.

Riskfraser R 37/38, 41

Skyddsfraser S 2, 22, 24/25, 26, 36/37/39

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t ex hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, black, sans-serif font. The letters "I" and "J" are stylized with horizontal lines through them. Below the text are two thick, horizontal black bars.

