



# MÅLARKALK AB

## Kalkfärg Special

- Färgtyp:** Kalkbaserad fasadfärg med vit dolomit som ballast. Kalkfärg Special ger en lite flammig levande yta.
- Användningsområde:** Avsedd för avfärgning inne och ute på puts av kalkbruk, hydrauliskt kalkbruk och svaga KC-putser. Används såväl vid renovering som vid nyproduktion.
- Speciella egenskaper:** Kalkfärg Special är en diffusionsöppen oorganisk produkt som innehåller kalk som bindemedel. Genom sina egenskaper kan den användas upprepade gånger utan att väggens fuktegenskaper försämrats. Någon risk för frostsprängning eller avflagnings orsakad av inestängd fukt föreligger inte.
- Förbehandling:** Gamla rester av lösa kalkskikt avlägsnas genom borstning med stålborste eller liknande. Högtryckstvätt eller lågtrycksvåtbläster kan också användas vid rengöring. Lagningar utföres med ett bruk lika befintligt och med likvärdig struktur. Eventuella lagningar bör strykas i förväg så att de uppnår ett utseende lika befintliga omgivande ytor. På ny puts borstas lösa korn bort.
- Underlag:** Underlaget förvattnas så att det mörknar, helst dagen före appliceringen. Före första strykningen vattnas väggen lätt så att en jämn sugning erhålles på hela arbetsytan. Lagom förvattning är när appliceringen är lätt att utföra. Ytor som tidigare behandlats med organiska färger eller som består av betong eller annat cementrikt underlag skall ej behandlas med Kalkfärg special.
- Blandning:** Till varje hink Kalkfärg Special tillsättes ca 1,5- 2 liter vatten under maskinell blandning med brukspropeller. Blanda noggrant 2-3 minuter. Kalkfärg Special är efter uppvispning klar för användning och appliceras med kalkborste eller liknande. Vid arbete med kulörer på större sammanhängande ytor blandas flera burkar i ett större kärl för att undvika ev. nyansskillnader. Det är mycket viktigt att den tillsatta vattenmängden samt blandningstiden är helt lika vid varje blandningstillfälle.

---

Kontor / Lager / Kalkslageri

Telefon

Fax

Postgiro

Bankgiro

Org.nr.

Hyllingegården  
Brogårdavägen 11  
260 61 Hyllinge

042-22 50 18

042-23 41 85

7 72 42-6

653-2360

556052-6682



# MÅLARKALK AB

**Utförande:** Kalkfärg Special penselstrykes flödigt men tunt i normalt två strykningar. Varje skikt skall torka ut mellan strykningarna. Vissa nyanser kan kräva en tredje strykning. Vid torr väderlek eller längre uppehåll mellan strykningarna kan en lätt duschning vara nödvändig mellan strykningarna. Planera målningen så att skarvar undviks. Under hela arbetets gång skall omrörning ske i kärlet så att materialet hela tiden är homogent. Lätt duschning av ytorna kan tillämpas under arbetets gång om underlaget är kraftigt sugande.

**Eftervattning:** Ytorna skyddas mot snabb urtorkning. När sista behandlingen har torkat ut och när underlaget har full täckning eftervattnas ytorna minst 3 dygn med vatten som "dimmas" på utan rinning så att fasaden hålls fuktig. Arbeta inte i solsken eller vid låga temperaturer då frostrisk föreligger.

## TEKNISK INFORMATION

**Bindemedel:** Släckt kalk.

**Ballast:** Dolomitmjöl.

**Pigment:** Naturliga jord- och oxidpigment enl. RAÄ:s rekommendationer.

**Lösningsmedel:** Vatten.

**Tillsatsmedel:** Konsistensförbättrande.

**Materialåtgång:** Ca 1.0 kg / m<sup>2</sup> vid 2 strykningar på slät puts.

**Spädning:** Ca 1,5-2 liter vatten / 15kg hink.

**Lagring:** Frostfritt

**Färg:** Kalkfärg Special kan tillverkas i många olika kulörer kontakta oss för färgprov.

**Övrigt:** Då underlag, utförande, struktur, etc. skiljer sig från mindre provkroppar rekommenderas alltid att ett större prov strykes på fasaden. Täckningsförmågan och kulören kan ej bedömas förrän färgen är torr. Lägsta dygnstemp. vid applicering samt under de första dygnen efter avslutat arbete +5°.

---

Kontor / Lager / Kalkslageri

Telefon

Fax

Postgiro

Bankgiro

Org.nr.

Hyllingegården  
Brogårdavägen 11  
260 61 Hyllinge

042-22 50 18

042-23 41 85

7 72 42-6

653-2360

556052-6682